



## FAL-6 - PARQUET - M

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

**SEDE:**

via Mons. Zeno Piccinelli  
26 Palazzolo S/O (BS)

**DEPOSITO E UFFICI:**

Via Leonardo Da Vinci  
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



### COLLA MONOCOMPONENTE PER PARQUET.

Collante monocomponente per pavimenti di ottima qualità a base di resine sintetiche, idoneo per incollare legno su cemento.

### CARATTERISTICHE:

colore: giallo paglierino

viscosità epprecht g.5: 20.000 +/- 5.000 mPas

tempo aperto su cemento: 10 minuti

### CONDIZIONI DI IMPIEGO:

Temperatura colla, materiali, ambiente: +15°C

umidità del sottofondo: 40% max.

grammatura: 500-600 gr/mq

La fal-7 va applicata con spatola dentata su max di 3-4 mq per volta.

il sottofondo deve essere perfettamente pulito e esente da umidità, per sottofondi assorbenti, consigliamo di applicare una mano preventiva di prodotto diluito in acqua nel rapporto 1:2 (una parte di fal-7 e due parti in peso di acqua).

la levigatura dei parquet va eseguita dopo 24 ore minimo dalla stesura degli stessi.

immagazzinare nelle confezioni originali in ambiente temperato (+5+30°C)

CONFEZIONI. secchi da kg.30

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiché le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di là di ogni ns. pratica possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita od esplicita.