



FAL-7 - PARQUET-BICOM

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP.SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel:035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



COLLA PER PARQUET BICOMPONENTE

L'adesivo e' un prodotto epossipoliuretano a due componenti per l'incollaggio di parquet,gomma ,p.v.c.,linoleum direttamente su pavimenti di ceramica,gres,cemento,ecc.

CARATTERISTICHE:

aspetto: marrone chiaro o scuro

temperatura minima di applicazione: +10°C

rapporto di impasto: componente a kg 9,4 comp.b kg.0,6

tempo di utilizzo dopo miscelaz.a 20°C: 40-50 min. ca.

tempo aperto a 20°C: 60-70 min. ca.

tempo di presa a 20°C.: 2-3 ore ca.

indurimento definitivo a 20°C.: 8 gg. ca.

i dati sono influenzati da umidita' e temperatura ambiente.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:

le superfici da trattare devono essere pulite e esenti da polvere,grassi,resine,vernici,siliconi vari etc.

PREPARAZIONE MISCELA:

versare l'indurente (b) nella resina (a) e mescolare accuratamente possibilmente con agitatore meccanico(trapano) per omogeneizzare.

spalmare la miscela adesiva sul solo sottofondo con spatola dentata,applicare quindi il pavimento assicurandosi che il collante vada a bagnare ogni punto dei supporti,negli imballi originali il prodotto e' stabile per 12 mesi.

CONSUMO:

800-1000 gr/mq secondo condizioni del piano posa.

CONFEZIONI: secchio kg.9,5 + barattolo induritore kg.0,5

R36: Irritante per gli occhi (notevoli lesioni entro 72h - persistenza 24h)

R38: Irritante per la pelle (esposizione 4h - durata sintomi 24h)

R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

R51: Tossico per gli organismi acquatici

R53: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

S9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

S16: Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

S24: Evitare il contatto con la pelle

S29: Non gettare i residui nelle fognature



Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiche' le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di la' di ogni ns. pratica possibilita' di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilita' o garanzia, implicita' od esplicita.